Hoja de datos del producto – Lámina transpirable TRASPIR Top 140

Descripción del product

Traspir Top 140 es una capa base formada por 3 capas transpirables al vapor de agua. Está compuesta por dos capas de vellón de polipropileno y una membrana funcional altamente transpirable e impermeable. La alta resistencia al desgarro facilita el trabajo al montador. Los revestimientos especiales aseguran que el producto sea resistente a los rayos UV durante más de cuatro meses. Esta característica permite posponer la instalación de la cubierta.

Ventajas

- Resistencia al desgarro
- Estanqueidad
- Resistencia UV
- Homologado sobre entablado de madera
- Peso reducido de los rollos

Indicaciones de uso

Para el uso como membrana de cubierta base en tejados inclinados aislados y ventilados, incluidos tejados con entablado de madera. Muy adecuado para la renovación de tejados y áticos según el «sistema de la cubierta invertida». La lámina transpirable se utiliza para cubiertas no ventiladas en contacto directo con el aislamiento térmico (lana mineral, lana de vidrio, etc.), con la ventaja de que la capa base se puede colocar directamente sobre el aislamiento térmico. La cubierta del tejado siempre se instala sobre la capa base con el uso de listones y contralistones. Adecuado para casi todos los sistemas de tejados, especialmente bajo tejas de alfarería, de hormigón, perfi ladas, láminas de aluminio, etc.

Cuadro de artículos

Lámina transpirable TRASPIR Top 140			
Nº de art.	Medidas [mm] a)	Dimensiones superfi ciales	Cantidad
954200	1500 x 50000	Aprox. 140 g/m²	30

a) Ancho x largo

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 07/2019 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión..

Almacanamiento

Los rollos deben etar protegido de la humedad y la radiación UV en un compartimiento cubierto y seco. Los rollos también deben estar almacenado en el embalaje original cerrado y sin daños y deben estar protegidos de agentes químicos.

Características	Normas	Valores
Dimensiones superfi ciales	EN 1848-2	Aprox. 140 g/m²
Estructura de producto	-	Capa base de PP de 3 capas
Longitud de rollo	EN 1848-2	50 m
Anchura de rollo	EN 1848-2	1,50 m
Reacción al fuego	EN 11925-2	Clase E
Resistencia al agua	EN 1928	W1
Valor Sd	EN 12572/C	Aprox. 0,02 m
Rango de temperatura	-	De -40 a +80°C
Tiempo de exposición a la intemperie como cubierta temporal	-	4 semanas[2])
Resistencia UV	-	4 meses[1)]
Resistencia al desgarro longitudinal	EN 12311-1	280 N/5 cm (+-50 N)
Resistencia al desgarro transversal	EN 12311-1	190 N/5 cm (+-50 N)
Alargamiento longitudinal	EN 12311-1	40 % - 80 %
Alargamiento transversal	EN 12311-1	50 % - 90 %
Resistencia a la propagación del desgarro longitudinal	EN 12310-1	170 N/5 cm (+-30 N)
Resistencia a la propagación del desgarro transversal	EN 12310-1	140 N/5 cm (+-30 N)
Flexibilidad a baja temperatura	EN 1109	Sin fi suras a -40°C
Marcado CE/DOP	EN 13859-1	disponible

1) Exposición a la intemperie en Europa Central
2) Las láminas transpirables no son materiales de recubrimiento para uso permanente al aire libre y deben ser cubiertas lo antes posible

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro Departamento de Ingeniería de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).

© E.u.r.o.Tec GmbH · Versión 07/2019 · Sujeto a modificaciones, adiciones, errores tipográficos y de impresión..