

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

PROTECTUS, CINTA DE PROTECCIÓN PARA MADERA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La cinta de protección para madera Protectus **protege la subestructura de madera** de su terraza de forma duradera **aislándola del agua estancada y de la lluvia** y logrando de este modo prolongar significativamente la vida útil de la subestructura. Se puede **aplicar de manera flexible** sirviendo de protección estructural de la madera.

Gracias a su capacidad de aislamiento eléctrico, la cinta Protectus se puede utilizar como **capa de separación entre perfiles de aluminio y vigas de acero galvanizado**.



VENTAJAS

- Protección estructural para madera
- Gracias a la película espectral de PE de alta resistencia al desgarro, es fácil de aplicar
- Fijación sencilla gracias a la lámina adhesiva
- Ajuste óptimo gracias al material muy fino
- Resistente al desgarro y de duración permanente
- Los tornillos se pueden enroscar fácilmente
- Posibilidad de ajustar la medida individualmente

MATERIAL

- Caucho butílico, negro
- Membrana espectral de polietileno (espesor aproximado de 0,17 mm)
- Adhesivo de butilo de una cara con gran fuerza adhesiva de 2100N/25 mm
- Alargamiento de la grieta ≥ 250 °C
- Resistencia al desprendimiento 215 N/25 mm

PROPIEDADES DEL MATERIAL

- Alta resistencia al envejecimiento
- Alta viscosidad
- Función impermeable de larga duración
- Alta capacidad de aislamiento eléctrico
- Buena resistencia a los ácidos y a las bases
- Muy escasa resistencia a los aceites y grasas
- No es resistente a los oxidantes y a diversos disolventes orgánicos, como los disolventes minerales
- Resistencia térmica de -30 a +8 °C

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

PROTECTUS, CINTA DE PROTECCIÓN PARA MADERA

TABLA DE ARTÍCULOS

N.º de art.	Nombre del producto	Dimensiones ^{a)} [mm]	Cantidad
946157	Protectus, Cinta de protección para madera	20000 x 75 x 0,5	1

^{a)}Longitud x ancho x altura

INDICACIONES DE USO

- Procesamiento de +5 °C a -40 °C
- Las superficies a pegar no deben de contener grasa, aceites, tensioactivos, suciedad o polvo
- No es resistente a los aceites y disolventes orgánicos (p. ej., gasolina)
- Almacenar en seco y alejada de los rayos UV a una temperatura entre +5 °C y +25 °C

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).